









COURROIES RONDES ARMÉES ■ ■ ■

REINFORCED ROUND BELTS ■ ■ ■

RUNDRIEMEN MIT ZUGTRÄGER ■ ■ ■



REFERENCE	FORCE DE TRACTION (daN)	ALLONGEMENT CORRESPONDANT (%)	Ø CONSEILLÉ DES POULIES (en fond de gorge) (mm)	Ø MINIMUM DES POULIES (en fond de gorge) (mm)
REFERENCE	TRACTION RATING (DN)	CORRESPONDING ELONGATION (%)	RECOMMENDED PULLEY Ø (diameter tensioning) (mm)	MINIMUM PULLEY Ø (diameter tensioning) (mm)
REFERENZ	ZUGKRAFT (daN)	ENTSPRECHENDE DEHNUNG (%)	EMPFOHLENER Ø DER ROLLEN (unten in der Auskehlung) (mm)	MINIMALER Ø DER ROLLEN (unten in der Auskehlung) (mm)

Ø (mm)	▼	▼	▼	▼
DRRIARP9	9,5	54	2	200
DRRIARP10	10	56	2	220
DRRIARP12	12	95	2	260
DRRIARP12,5	12,5	98	2	280
DRRIARP15	15	140	2	320
DRRIARP18	18	200	2	360

■ Ø 9,5 - 10 - 12,5 livrées en rouleaux de 100 m ou sur touret de 300 à 500 m.

■ Ø 9,5 - 10 - 12,5 supplied in rolls of 100 m or on turret of 300 to 500 m.

■ Ø 9,5 - 10 - 12,5 Lieferung in Rollen von 100 m oder auf Spulen von 300 bis 500 m.

DRWRIAP9,5	9,5	67	2	210	160
DRWRIAP12,5	12,5	-	-	-	-

* DFRWAR6	6	10	1	70	60
* DFRWAR8	8	17	1	100	85
* DFRWAR10	10	28	1	130	110
* DFRWAR12	12	45	1,5	160	140
* DFRWAR15	15	65	1,5	200	170
* DFRWAR18	18	80	1,5	250	200

PFRGAR6	6	7	0,5	60	50
* PFRGAR7	7	10	0,5	70	60
PFRGAR8	8	12	0,5	90	75
* PFRGAR9	9	17	1	100	85
PFRGAR10	10	23	1	110	90
PFRGAR12	12	33	1,5	140	120
PFRGAR15	15	50	1,5	180	150
PFRGAR18	18	68	1,5	220	180

* Fabrication sur demande / Made on request / Herstellung auf Anfrage.

■ Livrées en rouleaux de 30 m.

■ Supplied in 30 m rolls.

■ Lieferung in 30 m - Rollen.

DURETÉ SHORE	TENSION PRÉCONISÉE	ACIER	Coefficients de frottement sur : INOX	P.E.H.D.
SHORE HARDNESS	RECOMMENDED TENSIONING	STEEL	Coefficients of friction over : STAINLESS STEEL	H.D.P.E.
SHORE HÄRTE	EMPFOHLENE SPANNUNG	STAHL	Reibungskoeffizient auf : ROSTFREIEM STAHL	H.D.P.E.

DEL/ROC ARMÉE	100 A - 55 D	Voir tableau ci-dessus See Above Siehe Tabelle oben	0,35 - 0,4	0,5	0,15 - 0,2
			Lisse / Smooth / Glatt		
DEL/FLEX ARMÉE	90 A		0,5	0,6	0,25
			Déglacée / Frosted / Aufgerauht		
DEL/FLEX ARMÉE	90 A		0,35	0,45	0,2
			Lisse / Smooth / Glatt		
POLY/FLEX ARMÉE	85 A	0,6	0,7	0,35	
		Déglacée / Frosted / Aufgerauht			
POLY/FLEX ARMÉE	85 A	0,45	0,55	0,25	